

0/32 - Fondation type 2

Producteur : CARRIERE DE MARENNE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Validité : du 09/10/24 au 09/04/25

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Catégorie

0

31.5

Concassé 0/32 conforme Fondation Type II (16/03/2020)

	0.063	0.5	2	6.3	20	31.5	40	63
V.S.S.	9.00	25.00	45.00	70.00	90.00	99.00	100.00	100.00
V.S.I.	0.00	5.00	20.00	40.00	60.00	80.00	98.00	100.00

Partie informative Résultats de production

du 18/02/20 au 27/09/23

	0.063	0.5	2	6.3	20	31.5	40	63
Maximum	8.99	16.85	34.01	56.01	88.48	99.47	100.00	100.00
Xf+1.25xEcart-types	8.42	16.77	33.55	55.55	88.15	100.00	100.00	100.00
Moyenne Xf	7.47	14.73	30.65	50.06	81.38	97.86	99.96	100.00
Xf-1.25xEcart-types	6.52	12.70	27.76	44.58	74.61	95.42	99.70	100.00
Minimum	6.16	9.20	23.32	40.52	67.17	91.52	99.03	100.00
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23
Dernière valeur	6.39	14.84	33.51	55.74	85.33	99.46	100.00	100.00

