

0/56 - Sous fondation de type 1

Producteur : CARRIERE DE MARENNE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Validité : du 09/10/24 au 09/04/25

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Catégorie

0	56
---	----

Concassé 0/32 Conforme Sous-Fondation type I (01/06/2017)

	0.063	2	31.5	63
V.S.S.	7.00	50.00	100.00	100.00
V.S.I.	0.00	20.00	30.00	100.00

Partie informative Résultats de production

du 25/04/12 au 26/03/21

	0.063	2	31.5	63
Maximum	13.96	40.64	95.57	100.00
Xf+1.25xEcart-types	10.27	38.88	94.55	100.00
Moyenne Xf	7.00	28.61	84.97	99.92
Xf-1.25xEcart-types	3.73	18.34	75.38	99.50
Minimum	1.53	11.78	65.87	98.57
Nombre de résultats	18	18	18	18
Dernière valeur	4.46	19.79	71.90	100.00

